



2015000586E



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0690

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(№): WT2020B01C00624

委托单位: 大连市飞龙达新型装饰材料厂  
 Entrusted by \_\_\_\_\_

样品名称: 腻子粉  
 Sample Name \_\_\_\_\_

检验类别: 委托检验  
 Test Type \_\_\_\_\_

### 国家建筑材料测试中心

National Research Center of Testing Techniques for Building Materials



WT2020B01C00624







# 国家建筑材料测试中心


(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

## 检验报告


(Test Report)


中心编号: WT2020B01C00624


第 1 页 共 2 页

样品名称	腻子粉	检验类别	委托检验
委托单位	大连市飞龙达新型装饰材料厂	商 标	绿竹
生产单位	大连市飞龙达新型装饰材料厂	样品状态	样品完好
来样日期	2020年02月22日	样品数量	5kg
生产日期 /批号	2020年02月13日	规格型号	Y型
检验依据	JG/T 298 - 2010 《建筑室内用腻子》		
检验项目	按照 JG/T 298 - 2010 标准检测全套物理性能指标。		
检验结论	*经检验, 送检样品的检验结果符合 JG/T 298 - 2010 标准中一般型(Y)的技术指标要求。检验结果见第2页。*		
附注: 粉:水=1:0.44 (质量比)		 签发日期: 2020年03月07日 (检验专用章)	

国家建筑材料测试中心  
检验

批 准: 

审 核: 

编 制: 

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024



# 国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

## 检验报告

(Test Report)

中心编号: WT2020B01C00624

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 一般型 (Y)	检验结果	单项 结论
1.	容器中状态		无结块、均匀	无结块、均匀	符合
2.	施工性		刮涂无障碍	刮涂无障碍	符合
3.	干燥时间 (表干)	单道施工厚度 < 2mm	≤ 2h	30min	符合
4.	初期干燥抗裂性 (3h)		无裂纹	无裂纹	符合
5.	打磨性		手工可打磨	手工可打磨	符合
6.	粘结强度 (标准状态)		> 0.30MPa	0.68MPa	符合
(以下空白)					
备注: pH 值: 8.2					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024



# 说 明

## Notice

- 1、本报告无中心“检验专用章”和骑缝章无效。  
*This test report is invalid without the seal.*
- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。  
*This test report is invalid without the signatures of the related persons.*
- 3、本报告涂改、部分复印无效。  
*This test report is invalid if erased, altered or copied partially.*
- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期恕不受理。  
*Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.*
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对其真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。  
*The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.*
- 6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网格底纹，数据页背面的编号为随机编号，与报告内容无关。  
*This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading. The numbers on the back of the data sheet are random numbers not related with the report.*

本中心联系方式：

地址 (Address)：北京市朝阳区管庄东里1号

*No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R.China.*

邮编 (Post Code)：100024

电话 (Tel)：(86-10) 65728538 51167681 / 7983 / 7984

传真 (Fax)：(86-10) 65715991

报告真伪查询：Tel：(86-10) 51167679 Fax：(86-10) 65764684

网址 (Web)：http://www.cbmtc.com www.chinabmnet.com www.ctc.ac.cn

电子邮箱 (E-mail)：baogao@ctc.ac.cn